

**ADSORBENT FOR AROMATIC HYDROXY COMPOUND AND ITS UTILIZATION**

**Publication number:** JP2001327862

**Publication date:** 2001-11-27

**Inventor:** TATEFUJI TOMOKO; OKADA AKIRA

**Applicant:** KYOWA CHEM IND CO LTD

**Classification:**

**- international:** B01D15/00; B01J20/08; C07B63/00; C07C37/82;  
C07C39/04; C07C39/06; C07C39/16; C08K3/22;  
C08L63/00; C08L69/00; C09D7/12; C09D201/00;  
B01D15/00; B01J20/06; C07B63/00; C07C37/00;  
C07C39/00; C08K3/00; C08L63/00; C08L69/00;  
C09D7/12; C09D201/00; (IPC1-7): B01J20/08;  
B01D15/00; C07B63/00; C07C37/82; C07C39/04;  
C07C39/06; C07C39/16; C08K3/22; C08L63/00;  
C08L69/00; C09D7/12; C09D201/00

**- european:**

**Application number:** JP20010068758 20010312

**Priority number(s):** JP20010068758 20010312; JP20000070301 20000314

**Report a data error here**

**Abstract of JP2001327862**

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To provide an adsorbent capable of efficiently adsorbing and removing aromatic hydroxy compounds from an aqueous or organic solvent containing the compounds.

**SOLUTION:** The adsorbent for aromatic hydroxy compounds comprises particles of a solid solution of a multiple metal oxide represented by the formula:  $(Mgy1M2+y2)1-xAlxO1+0.5$  (1) or particles of a hydrotalcite-like multiple metal hydroxide represented by the formula:  $(Gmy1M2+y2)1-zAlz(OH)2+a$  (An-b.mH<sub>2</sub>O (2)). Aromatic hydroxy compounds in a solvent are removed by utilizing the adsorbent.

---

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2001-327862

(P2001-327862A)

(43) 公開日 平成13年11月27日 (2001. 11. 27)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I	テームコード (参考)
B 0 1 J 20/08		B 0 1 J 20/08	C
B 0 1 D 15/00		B 0 1 D 15/00	K
			M
C 0 7 B 63/00		C 0 7 B 63/00	F
C 0 7 C 37/82		C 0 7 C 37/82	

審査請求 未請求 請求項の数19 O L (全 8 頁) 最終頁に続く


(21) 出願番号	特願2001-68758(P2001-68758)	(71) 出願人	000162489 協和化学工業株式会社 香川県高松市屋島西町305番地
(22) 出願日	平成13年3月12日 (2001. 3. 12)	(72) 発明者	立藤 智子 香川県坂出市林田町4285 協和化学工業株式会社研究開発部内
(31) 優先権主張番号	特願2000-70301(P2000-70301)	(72) 発明者	岡田 彰 香川県坂出市林田町4285 協和化学工業株式会社研究開発部内
(32) 優先日	平成12年3月14日 (2000. 3. 14)	(74) 代理人	100080609 弁理士 大島 正孝
(33) 優先権主張国	日本 (J P)		

(54) 【発明の名称】 芳香族ヒドロキシ化合物の吸着剤およびその利用

(57) 【要約】

【課題】 芳香族ヒドロキシ化合物を含有する水性溶媒または有機溶媒から芳香族ヒドロキシ化合物を効率よく吸着除去することができる吸着剤を提供すること。



【解決手段】 下記式 (1) で表される複合金属酸化物\*



\* 固溶体粒子または下記式 (2) で表されるハイドロタルサイト様複合金属水酸化物粒子よりなる芳香族ヒドロキシ化合物の吸着剤およびその吸着剤を利用した溶媒中の芳香族ヒドロキシ化合物の除去方法。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記式(1)で表される複合金属酸化物固溶体粒子または下記式(2)で表されるハイドロタル\*



但しこれら式中、 $M^{z_1}$ は $Zn^{2+}$ および/または $Ca^{2+}$ の2価の金属イオンを示し、 $A^{n-}$ は $n$ 価のアニオンを示し、 $y_1$ 、 $y_2$ 、 $x$ 、 $z$ 、 $a$ 、 $b$ および $m$ は下記条件を満足する。

$$y_1 + y_2 = 1$$

$$0 < y_1 \leq 1$$

$$0.1 < x < 0.5$$

$$0.1 < z < 0.5$$

$$z = a + n \cdot b$$

$$a > 0.1 \cdot z$$

$$0 \leq b < z/n$$

$$0 \leq m < 2$$

【請求項2】 上記式(2)中 $A^{n-}$ は $CO_3^{2-}$ 、 $S$ 、 $O_4^{2-}$ 、 $C^{1-}$ 、 $NO_3^-$ および $CH_3COO^-$ からなる群から選ばれた少なくとも一種のアニオンである請求項1記載の吸着剤。

【請求項3】 粒子が、粒子状、粉末状、顆粒状またはベレット状の形態を有する請求項1記載の吸着剤。

【請求項4】 BET法による比表面積が $10 \sim 250 \text{ m}^2/\text{g}$ である粒子よりなる請求項1記載の吸着剤。

【請求項5】 上記式(1)で表される複合金属酸化物固溶体粒子および/または上記式(2)で表されるハイドロタルサイト様複合金属水酸化物粒子の含有量が少なくとも50重量%である請求項1記載の吸着剤。

【請求項6】 芳香族ヒドロキシ化合物が、フェノール、アルキル置換フェノール、ニトロフェノールおよびビスフェノールAなる群から選ばれた少なくとも一種である請求項1記載の吸着剤。

【請求項7】 前記式(1)および(2)において、 $y_1$ 、 $y_2$ 、 $x$ および $z$ は下記条件を満足する請求項1記載の吸着剤。

$$y_1 + y_2 = 1$$

$$0.5 < y_1 \leq 1$$

$$0.2 \leq x \leq 0.4$$

$$0.2 \leq z \leq 0.4$$

【請求項8】 前記式(2)において、 $a$ 、 $b$ 、 $n$ および $m$ は下記条件を満足する請求項1記載の吸着剤。

$$z = a + n \cdot b$$

$$a > 0.5 \cdot z$$

$$0 \leq b < 0.5 \cdot z/n$$

$$0 \leq m \leq 1$$

【請求項9】 請求項1記載の式(1)で表される複合金属水酸化物固溶体粒子を充填した、芳香族ヒドロキシ化合物を吸着除去するためのカラム。

【請求項10】 請求項1記載の式(2)で表されるハ

\* サイト様複合金属水酸化物粒子よりなる芳香族ヒドロキシ化合物の吸着剤。

イドロタルサイト様複合金属水酸化物粒子を充填した、芳香族ヒドロキシ化合物を吸着除去するためのカラム。

【請求項11】 芳香族ヒドロキシ化合物を含有する水性溶媒または有機溶媒と、請求項1記載の吸着剤とを接触せしめ、該芳香族ヒドロキシ化合物を吸着剤に吸着せしめることを特徴とする前記溶媒中の芳香族ヒドロキシ化合物の除去方法。

【請求項12】 水性溶媒は、水を少なくとも60重量%含有する溶媒である請求項9記載の芳香族ヒドロキシ化合物の除去方法。

【請求項13】 芳香族ヒドロキシ化合物を含有する水性溶媒と、請求項1記載の吸着剤とを接触せしめ、該芳香族ヒドロキシ化合物を吸着剤に吸着せしめることを特徴とする該水性溶媒中の芳香族ヒドロキシ化合物の除去方法。

【請求項14】 芳香族ヒドロキシ化合物を含有する有機溶媒と、請求項1記載の式(2)で表されるハイドロタルサイト様複合金属水酸化物よりなる吸着剤と接触せしめ、該芳香族ヒドロキシ化合物を吸着剤に吸着せしめることを特徴とする前記溶媒中の芳香族ヒドロキシ化合物の除去方法。

【請求項15】 有機溶媒は、低級アルコール、エーテル、ケトンおよび芳香族炭化水素からなる群から選択された少なくとも一種の有機溶媒を少なくとも60重量%含有する溶媒である請求項11、13または14記載の芳香族ヒドロキシ化合物の除去方法。

【請求項16】 芳香族ヒドロキシ化合物を原料として合成された合成樹脂または塗料に、請求項1記載の吸着剤を配合した樹脂組成物または塗料組成物。

【請求項17】 合成樹脂または塗料100重量部当たり、該吸着剤を0.01~10重量部の割合で配合した請求項16記載の樹脂組成物または塗料組成物。

【請求項18】 吸着剤は、請求項1記載の式(2)で表されるハイドロタルサイト様複合金属水酸化物粒子よりなる吸着剤である請求項16記載の樹脂組成物または塗料組成物。

【請求項19】 合成樹脂は、ビスフェノールAを原料として合成されたポリカーボネート樹脂またはエポキシ樹脂である請求項16記載の樹脂組成物。

【発明の詳細な説明】


【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、芳香族ヒドロキシ化合物の吸着剤および芳香族ヒドロキシ化合物を含有する液体媒体から芳香族ヒドロキシ化合物を吸着除去する方法に関する。

【0002】

【従来の技術】酸化マグネシウム粒子、水酸化アルミニウム粒子およびハイドロタルサイト化合物粒子のような金属酸化物粒子や金属水酸化物粒子は、種々の酸およびアルカリの吸着剤として現在使用されている。しかしこれらの金属酸化物粒子や金属水酸化物粒子は芳香族ヒドロキシ化合物やアミン化合物に対しては、有効な吸着能を示さないか、あるいは吸着能が不十分である。芳香族ヒドロキシ化合物の中でもビスフェノールAに代表されるビスフェノール化合物は、ポリカーボネート樹脂およびエポキシ樹脂のようなポリマー原料の他に、可塑性ポリエステル、酸化防止剤および塩化ビニル樹脂安定剤にも使用され、その生産量は世界中で約170万トンを超えるものと考えられる。

【0003】しかし近年、これらの樹脂から溶出するビスフェノールAのような芳香族ヒドロキシ化合物が環境ホルモンとして働き、人体および生態系に極めて有害作用をもたらすことが明らかになってきた。このことから\*



但しこれら式中、 $M^{z_1}$ は $Zn^{2+}$ および/または $Ca^{2+}$ の2価の金属イオンを示し、 $A^{n-}$ はn価のアニオンを示し、 $y_1$ 、 $y_2$ 、 $x$ 、 $z$ 、 $a$ 、 $b$ および $m$ は下記条件を満足する。

$$y_1 + y_2 = 1$$

$$0 < y_1 \leq 1$$

$$0.1 < x < 0.5$$

$$0.1 < z < 0.5$$

$$z = a + nb$$


$$a > 0.1z$$

$$0 \leq b < z/n$$

$$0 \leq m < 2$$

【0006】また本発明によれば、芳香族ヒドロキシ化合物を含有する水性溶媒または有機溶媒と、前記本発明の吸着剤とを接触せしめ、該芳香族ヒドロキシ化合物を吸着せしめることを特徴とする前記溶媒中の芳香族ヒドロキシ化合物の除去方法が提供される。以下、本発明についてさらに詳細に説明する。

【0007】本発明における前記吸着剤による芳香族ヒ\*



(但し式中、 $M^{z_1}$ は $Mg^{2+}$ および/または $Zn^{2+}$ 等の2価金属イオンを示し、 $A^{n-}$ はn価のアニオンで $CO_3^{2-}$ 、 $SO_4^{2-}$ 、 $Cl^-$ 、 $NO_3^-$ および $CH_3COO^-$ よりなる群から選ばれた少なくとも一種を示す。さらに $x$ は $0.1 < x < 0.5$ 、 $m$ は正の数である。)

【0009】また代表的な前記式(3)のハイドロタルサイト化合物粒子は、その結晶表面に炭酸ガスが吸着されていることもハイドロタルサイト化合物粒子が芳香族ヒドロキシ化合物を吸着できない他の原因となっているものと推測される。

\* 河川や地下水の調査が進み、河川や地下水が芳香族ヒドロキシ化合物によって広く汚染されていることが政府機関により発表するに至っている。さらには水道水からも芳香族ヒドロキシ化合物が検出されたという報告もされている。しかしながら、現在この溶出した芳香族ヒドロキシ化合物を有機溶媒中から除去する効果的方法および吸着剤等は報告されていない。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】本発明は、芳香族ヒドロキシ化合物を含有する水または有機溶媒中から芳香族ヒドロキシ化合物を効果的に吸着し除去しうる吸着剤およびその利用を提供することを目的とする。

【0005】

【課題を解決するための手段】本発明によれば、下記式(1)で表される複合金属酸化物固体粒子または下記式(2)で表されるハイドロタルサイト様複合金属水酸化物粒子よりなる芳香族ヒドロキシ化合物の吸着剤が提供される。

※ ヒドロキシ化合物の吸着メカニズムは明らかでないが、本発明者らは、下記に説明するように、芳香族ヒドロキシ化合物および吸着剤の解離定数の差によるイオン交換によるものと推定している。

【0008】先ず本発明者らは、芳香族ヒドロキシ化合物の選択的吸着剤の開発のために芳香族ヒドロキシ化合物の解離定数( $pK_a$ )値の高さに着目した。一方下記式(3)で表される公知の代表的ハイドロタルサイト化合物は、アニオン( $A^{n-}$ )として通常 $CO_3^{2-}$ 、 $SO_4^{2-}$ 、 $Cl^-$ 、 $NO_3^-$ および $CH_3COO^-$ からなる群から選ばれた少なくとも一種のアニオンを一定量以上含有している。そのため式(3)の代表的なハイドロタルサイト化合物は、そのアニオンによる共役酸のために、芳香族ヒドロキシ化合物と比べるとかなり強い酸である。従って、芳香族ヒドロキシ化合物が解離して、ハイドロタルサイト化合物のアニオン( $A^{n-}$ )とイオン交換するのは難しいと推測される(事実、後述の比較例1および2によってもこの推測は正しいものと考えられる)。

【0010】そこで本発明者らは芳香族ヒドロキシ化合物の吸着を阻害するアニオンを可能な限り除去するために、式(3)のハイドロタルサイト化合物粒子を焼成して得られる下記式(1)で表される複合金属酸化物固体粒子に着目した。




但し式中、 $M^{z_1}$ は $Zn^{2+}$ および/または $Ca^{2+}$ の2価の金属イオンを示し、 $y_1$ 、 $y_2$ および $x$ は下記条件を満足するものとする。

$$50 \quad y_1 + y_2 = 1$$

$0 < y_1 \leq 1$  (好ましくは  $0.5 < y_1 \leq 1$ )

$0.1 < x < 0.5$  (好ましくは  $0.2 \leq x \leq 0.4$ )

【0011】前記式(1)で表される複合金属酸化物固溶体粒子を、芳香族ヒドロキシ化合物を含有する水性または有機溶媒と接触させたところ、芳香族ヒドロキシ化合物が効率的に前記固溶体粒子に吸着されることが見出\*



但し式中、 $M^{z_1}$ 、 $y_1$ および $y_2$ は前記式(1)と同じ定義を有し、 $A^{n-}$ は $n$ 価のアニオン、好ましくは $CO_3^{2-}$ 、 $SO_4^{2-}$ 、 $Cl^-$ 、 $NO_3^-$ および $CH_3COO^-$ からなる群から選ばれた少なくとも一種のアニオンを示す。また $z$ 、 $a$ 、 $b$ および $m$ は下記条件を満足する。

$0.1 < z < 0.5$  (好ましくは  $0.2 \leq z \leq 0.4$ )

$z = a + nb$

$a > 0.1z$  (好ましくは  $a > 0.5z$ )

$0 \leq b < z/n$  (好ましくは  $0 \leq b < 0.5z/n$ )

$0 \leq m < 2$  (好ましくは  $0 \leq m \leq 1$ )

【0013】前記式(2)のハイドロタルサイト様複合金属水酸化物粒子はその化学式から見れば、前記式(3)のハイドロタルサイト化合物に比べてアニオン( $A^{n-}$ )の含有量がかなり減少した化合物である。

【0014】本発明の前記式(1)および(2)で表される化合物の粒子よりなる吸着剤は、BET法による比表面積が $10 \sim 250 \text{ m}^2/\text{g}$ 、好ましくは $20 \sim 220 \text{ m}^2/\text{g}$ の範囲を有するものが有利である。比表面積が大きいと、吸着後濾過速度が遅くなる傾向になる。しかし吸着剤の形状を、粉体を造粒して成形することにより濾過速度の低下は解消することができる。

【0015】本発明における式(1)で表される複合金属酸化物固溶体粒子は、例えば前記式(3)で表されるハイドロタルサイト化合物、殊にそのアニオン( $A^{n-}$ )が炭酸アニオン( $CO_3^{2-}$ )であるハイドロタルサイト化合物を $400 \sim 900^\circ\text{C}$ の温度で焼成することによって製造することができる。この温度より高い温度で焼成すると、得られた複合金属酸化物固溶体粒子の吸着特性が低下するばかりでなく、その固溶体を水和して式

(2)のハイドロタルサイト様複合金属水酸化物粒子を製造する場合、その反応がスムーズに進行しないことがある。

【0016】式(2)で表されるハイドロタルサイト様複合金属水酸化物粒子は、前述したように式(3)のハイドロタルサイト化合物粒子を $400 \sim 900^\circ\text{C}$ で焼成して、式(1)の複合金属酸化物固溶体粒子を得、次いで水中で水和させることにより製造することができる。また特公昭51-6040号公報に記載された方法によっても合成することができる。式(2)のハイドロタルサイト様複合金属水酸化物粒子の製造においては、その反応系は炭酸もしくは炭酸ガスをできる限り含まないことが望ましい。なぜなら、ハイドロタルサイト様複合水酸化物粒子の構造中にアニオンとして炭酸イオンが混入

\*された。

【0012】さらに本発明者らは、前記式(1)で表される複合金属酸化物固溶体粒子を水和して得ることができる下記式(2)で表されるハイドロタルサイト様複合金属水酸化物の粒子も同様に芳香族ヒドロキシ化合物の吸着能が優れていることが見出された。

したり、結晶表面に $CO_3$ が吸着することにより吸着能が落ちてしまうからである。しかしハイドロタルサイト様複合水酸化物粒子のフェノール類吸着能は強いので、ハイドロタルサイト様複合水酸化物粒子そのものが含まれていれば他のアニオンが多少含まれていても使用上特に支障はない。

【0017】本発明の吸着剤である金属複合酸化物固溶体粒子も同様に焼成後、炭酸ガス表面吸着を進行させないよう保存することが望ましい。本発明の吸着剤の粒子は、種々の形態で吸着に利用することができる。すなわち、これら吸着剤粒子は、前述した焼成または水和によって調製した場合、通常微粉末もしくは平均粒径が $30 \sim 200 \mu\text{m}$ の球状の粉末で得られる。これら粉末はそのまま吸着剤として利用することができる。また粒子を造粒することにより、平均径が $0.7 \sim 3 \text{ mm}$ の顆粒状またはペレット状の吸着剤としても利用することができる。また吸着剤は、そのままの形態で使用することもでき、またカラムに充填して、そのカラム中に、芳香族ヒドロキシ化合物を含む溶媒を流通させてもよい。

【0018】本発明の吸着剤は、前記複合金属酸化物粒子またはハイドロタルサイト様複合金属水酸化物粒子よりなり、これら粒子のものであってもよく、結合剤により造粒されたものであってもよい。吸着剤は、これら粒子を重量で50%以上、好ましくは70%以上含有するのが望ましく、特に80%以上含有するのが好ましい。

【0019】本発明者らの知見によれば、芳香族ヒドロキシ化合物を含む有機溶媒から芳香族ヒドロキシ化合物を吸着除去するには、式(1)の複合金属酸化物固溶体粒子よりも式(2)のハイドロタルサイト様複合金属水酸化物粒子の方が好ましい。式(1)の複合金属酸化物固溶体粒子の場合、その添加量を増やすことにより有機溶媒中に含まれる芳香族ヒドロキシ化合物の濃度を10ppm程度まで下げることが可能であるが、それ以下の数ppm以下になると吸着除去することは困難である。それに比べて、式(2)のハイドロタルサイト様複合金属水酸化物粒子は式(1)の複合金属酸化物固溶体粒子に比べてより少ない添加量で有機溶媒中の芳香族ヒドロキシ化合物をほぼ完全に吸着除去できる。

【0020】しかし、芳香族ヒドロキシ化合物を含む溶媒が水性溶媒の場合、接触吸着反応時に複合金属酸化物固溶体粒子の一部が水和されハイドロタルサイト様複合金属水酸化物粒子に変化するため、複合金属酸化物固溶体粒子の添加でも完全に芳香族ヒドロキシ化合物を吸着

除去することは可能である。

【0021】かくして本発明によれば、溶媒中の芳香族ヒドロキシ化合物の吸着除去方法の好ましい態様として、下記(a)および(b)の方法が例示される。

(a) 芳香族ヒドロキシ化合物を含有する水性溶媒と式(1)または(2)で示される吸着剤とを接触せしめ、該芳香族ヒドロキシ化合物を吸着剤に吸着せしめることを特徴とする該水性溶媒中の芳香族ヒドロキシ化合物の除去方法。

(b) 芳香族ヒドロキシ化合物を含有する有機溶媒と式(2)で表されるハイドロタルサイト様複合金属水酸化物よりなる吸着剤と接触せしめ、該芳香族ヒドロキシ化合物を吸着剤に吸着せしめることを特徴とする前記溶媒中の芳香族ヒドロキシ化合物の除去方法。

【0022】本発明の吸着の対象となる芳香族ヒドロキシ化合物としては、好ましくはモノヒドロキシ化合物あるいはジヒドロキシ化合物であり、具体的にはポリカーボネート樹脂、エポキシ樹脂またはポリエステル樹脂の合成のための原料もしくは末端封止剤として使用される化合物である。その例としてはフェノールまたはビスフェノールが挙げられる。これらはアルキル基、ハロゲン、ニトロ基などの置換基を有していてもよい。ビスフェノールとしては $\text{HO-PH-Z-PH-OH}$ で示される化合物が挙げられる(ここでPHは1, 4-フェニレン基であり、Zは直接結合基、酸素原子、硫黄原子、スルホキシド基、スルホン基およびそれぞれ炭素数30以下のアルキリデン基、アルキレン基、シクロアルキリデン基、シクロアルキレン基もしくはフェニル置換アルキレン基を示す)。代表的なビスフェノールとしては、2, 2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロパン(ビスフェノールA)が挙げられる。

【0023】本発明において、芳香族ヒドロキシ化合物を含有する有機溶媒を形成する“有機溶媒”としては、例えば(i)メタノール、エタノール、プロパノールおよびブタノールのような低級アルコール、(ii)ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、テトラヒドロフランおよびジオキソシランのようなエーテル、(iii)アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトンおよびアセトフェノンのようなケトン、(iv)ヘキサン、ヘプタンおよびオクタンのような脂肪族炭化水素、(v)ベンゼン、クロロベンゼン、トルエンおよびキシレンのような芳香族炭化水素、(vi)酢酸エチル、酢酸プロピルおよび高級脂肪酸エステル(例えばグリセリド)のようなエステル、(vii)ピリジン、N-メチルピロリドン、ジメチルアセトアミドのような含窒素化合物および(viii)アセトニトリル、プロピオニトリルのようなニトリルが挙げられる。これら有機溶媒は一種でもまた二種以上の混合物であってもよい。一方有機溶媒は、全溶媒中60重量%以上、好ましくは80重量%以上、特に好ましくは90重量%以上が有機溶媒であれば

よく、水を少割合含有していてもよい。また水性溶媒は、全溶媒中水を60重量%以上、好ましくは80重量%以上、特に好ましくは90重量%以上含有していればよく、有機溶媒を少割合含有していてもよい。

【0024】本発明の吸着剤を使用して溶媒中の芳香族ヒドロキシ化合物を吸着除去する方法としては、通常のそれ自体公知の吸着手段が採用できる。例えば溶媒中に吸着剤を添加し攪拌した後、吸着剤を濾別する方法がある。また吸着剤をカラムに充填した後、溶媒をそのカラムに流通させる方法であってもよい。カラムを使用する場合、炭酸ガスの吸着による吸着率の低下を防ぐための手段を採用することが望ましい。すなわち例えば有機溶媒中に吸着剤粒子を懸濁させて直ちにカラム中に充填する方法や顆粒状(またはペレット状)の吸着剤をカラムに充填した後、直ちに有機溶媒を流通させる方法がある。また吸着剤を脱炭酸した水性溶媒中に懸濁させ直ちにカラム中に充填する方法や顆粒状(またはペレット状)の吸着剤をカラムに充填した後、直ちに脱炭酸した水性溶媒を流通させる方法がある。

【0025】吸着操作は、温度は特に制限されないが、通常0~150℃、好ましくは20~100℃の温度で実施することができる。温度が高い方が一般に処理時間が短い。吸着操作後、芳香族ヒドロキシ化合物を吸着した吸着剤は、例えば400~900℃で焼成し、必要に応じて水和することによって本発明の吸着剤として再利用することが可能である。前記した本発明によれば、芳香族ヒドロキシ化合物を原料として合成された合成樹脂の製造工程において得られた溶液中の芳香族ヒドロキシ化合物の分離・回収を選択的かつ効果的に実施することができる。

【0026】本発明者らは、前記式(1)の複合金属酸化物粒子および式(2)のハイドロタルサイト様複合金属水酸化物粒子が芳香族ヒドロキシ化合物を吸着する特性が優れていることに着目し、他の利用を検討した。その結果、芳香族ヒドロキシ化合物を原料として合成された合成樹脂または塗料中に、本発明の吸着剤を配合すると、未反応原料として残存するかあるいは分解により発生した芳香族ヒドロキシ化合物が効果的に吸着されることが見出された。すなわち、芳香族モノヒドロキシ化合物が含有される合成樹脂または塗料中に本発明の吸着剤を配合すると、合成樹脂または塗料からの有害な芳香族ヒドロキシ化合物の溶出あるいは揮散が抑制されることが見出された。

【0027】本発明によれば、芳香族ヒドロキシ化合物を原料として合成された合成樹脂または塗料に前記本発明の吸着剤を配合した樹脂組成物または塗料組成物が提供される。合成樹脂または塗料中に配合される吸着剤は、式(1)の複合金属酸化物粒子よりも、式(2)のハイドロタルサイト様複合金属水酸化物粒子よりもの方が、吸着特性および樹脂(または塗料)に対する

安定性の点で好ましい。前記合成樹脂としては、ビスフェノールAを原料として合成されたポリカーボネート樹脂あるいはエポキシ樹脂が適当である。吸着剤は合成樹脂または塗料100重量部当たり0.01~10重量部、好ましくは0.05~5重量部の割合で配合される。

【0028】

【発明の実施の形態】以下の実施例に基づき本発明を具体的に説明する。

#### 実施例1

BET比表面積100m<sup>2</sup>/gを有し化学式Mg<sub>0.7</sub>Al<sub>0.3</sub>(OH)<sub>2</sub>(CO<sub>3</sub>)<sub>0.15</sub>・0.55H<sub>2</sub>Oで表される炭酸アニオンを有するハイドロタルサイト粒子を550℃で2時間焼成して、BET比表面積202m<sup>2</sup>/gを有する複合金属酸化物固溶体粒子Mg<sub>0.7</sub>Al<sub>0.3</sub>O<sub>1.15</sub>を得た。

#### 【0029】実施例2

実施例1で得られた複合金属酸化物固溶体粒子およびその約10倍重量の脱炭酸水を密閉容器に入れ、恒温槽中で30℃一晩振とうして再水和反応を行った。これを脱水、乾燥してBET比表面積32m<sup>2</sup>/gを有するハイドロタルサイト様複合金属水酸化物粒子Mg<sub>0.7</sub>Al<sub>0.3</sub>(OH)<sub>2.2</sub>(CO<sub>3</sub>)<sub>0.05</sub>・0.65H<sub>2</sub>Oを得た。この式中の炭酸イオンは脱水、乾燥の過程で空気中のCO<sub>2</sub>が混入したものである。

#### 【0030】実施例3

BET比表面積14.5m<sup>2</sup>/g、化学式Mg<sub>0.7</sub>Al<sub>0.3</sub>(OH)<sub>2</sub>(CO<sub>3</sub>)<sub>0.15</sub>・0.5H<sub>2</sub>Oで表される炭酸アニオンを有するハイドロタルサイト粒子を550℃で2時間焼成して、BET比表面積143m<sup>2</sup>/gの複合金属酸化物固溶体粒子Mg<sub>0.7</sub>Al<sub>0.3</sub>O<sub>1.15</sub>を得た。

#### 【0031】実施例4

実施例3で得られた複合金属酸化物固溶体粒子およびその約10倍重量の脱炭酸水を密閉容器に入れ、恒温槽中で30℃一晩振とうして再水和反応を行った。これを脱水、乾燥してBET比表面積31m<sup>2</sup>/gのハイドロタルサイト様複合金属水酸化物粒子Mg<sub>0.7</sub>Al<sub>0.3</sub>(OH)<sub>2.17</sub>(CO<sub>3</sub>)<sub>0.042</sub>・0.7H<sub>2</sub>Oを得た。この式中の炭酸イオンは脱水、乾燥の過程で空気中のCO<sub>2</sub>が混入したものである。

#### 【0032】実施例5

BET比表面積9.0m<sup>2</sup>/g、化学式Mg<sub>0.5</sub>Zn<sub>0.17</sub>Al<sub>0.33</sub>(OH)<sub>2</sub>(CO<sub>3</sub>)<sub>0.165</sub>・0.5H<sub>2</sub>Oで表される亜鉛含有炭酸アニオンを有するハイドロタルサイト粒子を550℃で2時間焼成して、BET比表面積140m<sup>2</sup>/gの複合金属酸化物固溶体粒子Mg<sub>0.5</sub>Zn<sub>0.17</sub>Al<sub>0.33</sub>O<sub>1.165</sub>を得た。

#### 【0033】実施例6

実施例5で得られた複合金属酸化物固溶体粒子およびそ

の約10倍重量の脱炭酸水を密閉容器に入れ、恒温槽中で30℃一晩振とうして再水和反応を行った。これを脱水、乾燥してBET比表面積60m<sup>2</sup>/gの亜鉛含有ハイドロタルサイト様複合金属水酸化物粒子Mg<sub>0.5</sub>Zn<sub>0.17</sub>Al<sub>0.33</sub>(OH)<sub>2.22</sub>(CO<sub>3</sub>)<sub>0.06</sub>・0.6H<sub>2</sub>Oを得た。この式中の炭酸イオンは脱水、乾燥の過程で空気中のCO<sub>2</sub>が混入したものである。

#### 【0034】比較例1

実施例1の原料であるBET比表面積100m<sup>2</sup>/g、化学式Mg<sub>0.7</sub>Al<sub>0.3</sub>(OH)<sub>2</sub>(CO<sub>3</sub>)<sub>0.15</sub>・0.55H<sub>2</sub>Oで表される炭酸アニオンを有するハイドロタルサイト。

#### 【0035】比較例2

実施例5の原料であるBET比表面積9.0m<sup>2</sup>/gの次式Mg<sub>0.5</sub>Zn<sub>0.17</sub>Al<sub>0.33</sub>(OH)<sub>2</sub>(CO<sub>3</sub>)<sub>0.165</sub>・0.5H<sub>2</sub>Oで表される亜鉛含有炭酸アニオンを有するハイドロタルサイト。

#### 【0036】比較例3

BET比表面積8.9m<sup>2</sup>/g、化学式Zn<sub>0.67</sub>Al<sub>0.33</sub>(OH)<sub>2</sub>(CO<sub>3</sub>)<sub>0.165</sub>・0.5H<sub>2</sub>Oで表される亜鉛型炭酸アニオンを有するハイドロタルサイト粒子を550℃で2時間焼成して、BET比表面積121m<sup>2</sup>/gの複合金属酸化物固溶体粒子Zn<sub>0.67</sub>Al<sub>0.33</sub>O<sub>1.165</sub>を得た。

#### 【0037】比較例4

比較例3で得られた複合金属酸化物固溶体粒子およびその約10倍重量の脱炭酸水を密閉容器に入れ、恒温槽中で30℃一晩振とうして再水和反応を行った。これを脱水、乾燥してBET比表面積35m<sup>2</sup>/gの亜鉛型ハイドロタルサイト様複合金属水酸化物粒子Zn<sub>0.67</sub>Al<sub>0.33</sub>(OH)<sub>2.22</sub>(CO<sub>3</sub>)<sub>0.06</sub>・0.6H<sub>2</sub>Oを得た。この式中の炭酸イオンは脱水、乾燥の過程で空気中のCO<sub>2</sub>が混入したものである。

#### 【0038】比較例5

BET比表面積2.2m<sup>2</sup>/g、化学式Ca<sub>1.76</sub>Al<sub>2</sub>(OH)<sub>13.2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>1.7</sub>(CO<sub>3</sub>)<sub>0.31</sub>・4.6H<sub>2</sub>Oの粒子を用いた。

#### 【0039】比較例6

BET比表面積6.0m<sup>2</sup>/gの水酸化マグネシウム粒子を550℃で2時間焼成して、BET比表面積89m<sup>2</sup>/gの酸化マグネシウム粒子を得た。

#### 【0040】比較例7

試薬Ca(OH)<sub>2</sub>粒子を550℃で2時間焼成して、BET比表面積10m<sup>2</sup>/gの酸化カルシウム粒子を得た。

#### 【0041】比較例8

石津製炭(株)製活性炭(粒状)を粉碎し100メッシュ篩過した。この活性炭のBET比表面積は443m<sup>2</sup>/gであった。

#### 【0042】比較例9

二村化学(株)製タイコー活性炭(顆粒状)をそのまま用いた。この活性炭のBET比表面積は449m<sup>2</sup>/gであった。

【0043】実施例1～6および比較例1～9で得られた吸着剤の芳香族ヒドロキシ化合物の吸着能を評価するため、以下に示す(I)ビスフェノールAの吸着テスト、(II)フェノールの吸着テストおよび(III)ノニルフェノールの吸着テストを行った。

(I)ビスフェノールAの吸着テスト

300ml容共栓付き三角フラスコに100ppmまたは500ppmのビスフェノールA(BPA)溶液40gと吸着剤0.4g(1wt%対ビスフェノールA溶液)を加え、40℃で1時間120rpm振とうした。\*

吸着剤	有機溶媒中BPA吸着率(%)		水性溶媒中BPA吸着率(%)	
	BPA初期濃度 100ppm	BPA初期濃度 500ppm	BPA初期濃度 100ppm	BPA初期濃度 500ppm
実施例1	36.8	17.7	100	100
実施例2	100	87.8	100	73.4
実施例3	13.3	5.9	100	100
実施例4	91.3	88.7	96.4	80.6
実施例5	5.9	1.7	100	99.1
実施例6	78.4	48.1	98.4	67.1
比較例1	0.7	0	1.3	0
比較例2	0	0	0	0
比較例3	0.2	0	57.2	46.2
比較例4	0	0	39.1	19.2
比較例5	0	0	*	*
比較例6	8.5	8.0	41.9	67.8
比較例7	24.0	10.7	*	*
比較例8	5.5	5.3	100	96.1
比較例9	0	0	90.9	84.3

\*…Ca含有物は水系ではBPAと水溶性の塩を生成するためBPA吸着目的での使用は不可能

【0046】(II)フェノール(PH)の吸着テスト  
フェノール(PH)の吸着テストは上述のビスフェノールAの吸着テスト方法においてビスフェノールAをフェノールに変え、また吸光度測定波長を273.5nmにして定量した以外は同様の操作手順で行った。その結果を下記表2に示した。

【0047】

【表2】

吸着剤	有機溶媒中PH吸着率(%)	
	PH初期濃度 100ppm	PH初期濃度 500ppm
実施例2	99.4	94.6
比較例8	25.6	13.5

【0048】(III)ノニルフェノール(NP)の吸着テスト

ノニルフェノール(NP)の吸着テストは上述のビスフェノールAの吸着テスト方法においてビスフェノールAをノニルフェノールに変え、また吸光度測定波長を277.5nmにして定量した以外は同様の操作手順で行った。その結果を下記表3に示した。

(1)エポキシ樹脂サンプルの調製

材料：(a)ビスフェノールA型エポキシ樹脂(油化シェルエポキシ製；エビ

\*その後濾別し、吸光度計で濾液の280nm付近の吸収(溶媒がエタノールの場合280nm、10wt%エタノール+90wt%イオン交換水の場合277nm)を測定することによりビスフェノールAの濃度を求めた。なおビスフェノールA溶液は溶媒がエタノール(有機溶媒)と10wt%エタノール+90wt%イオン交換水(水性溶媒)の二種用意した。その結果を下記表1に示した。

【0044】なお、表中、吸着率は、溶媒中のBPAに対する吸着剤に吸着されたBPAの割合(%)を示す。

【0045】

【表1】

※フェノールAの吸着テスト方法においてビスフェノールAをノニルフェノールに変え、また吸光度測定波長を277.5nmにして定量した以外は同様の操作手順で行った。その結果を下記表3に示した。

【0049】

【表3】

吸着剤	有機溶媒中NP吸着率(%)	
	NP初期濃度 20ppm	NP初期濃度 100ppm
実施例1	13.3	8.2
実施例2	36.9	28.0
比較例8	0	4.3

【0050】(IV)エポキシ樹脂からのビスフェノールAの溶出テスト

樹脂中でのビスフェノールAの吸着効果を調べるために、ビスフェノールAを樹脂加工時に少量添加したサンプルを調製して以下の溶出テストを行った。



コート828)

(b) エポキシ硬化剤 (新日本理化製: リカシッドMH-700; ヘキサヒドロフタル酸無水物)

(c) エポキシ硬化促進剤 (広栄化学製; ジメチルベンジルアミン)

(d) ビスフェノールA (和光純薬製 一級)

(e) 吸着剤 (実施例2のハイドロタルサイト様複合金属水酸化物粒子)

【0051】

\* \* 【表4】

配合組成:

材料の種類	サンプル① (Blank)	サンプル② (吸着剤配合)
(a) エピコート828	100phr	100phr
(b) リカシッドMH-700	80phr	80phr
(c) ジメチルベンジルアミン	1phr	1phr
(d) ビスフェノールA	0.2phr	0.2phr
(e) 吸着剤	—	1phr

## 【0052】 サンプルの調製

※ 【表5】

上記配合組成を室温で30分間攪拌した後、直径5mmの点状に落として前硬化(110℃×2時間)引き続き後硬化(150℃×3時間)を行った。このエポキシ樹脂のチップそれぞれ1gを溶出テストサンプルに使用した。

	上澄み中のBPA濃度(ppm)
サンプル①	877.0
サンプル②	332.1

## (2) ビスフェノールAの溶出テスト

100ml容共栓付き三角フラスコにエポキシ樹脂チップ1gとエタノール10gを入れたものを40℃に設定した恒温槽に5日間浸した。5日後軽く振り混ぜてから上澄み液に溶出したビスフェノールAを吸光度計により測定した。その結果を下表に示した。

【0053】

※

## 【0054】

【発明の効果】本発明によれば芳香族ヒドロキシ化合物を含む水性または有機溶媒から、芳香族ヒドロキシ化合物を効率よく吸着除去することの可能な吸着剤を提供できる。とりわけ水が全く存在しない有機溶媒中でも芳香族ヒドロキシ化合物を効果的に吸着除去することが可能となった。

フロントページの続き

(51)Int.Cl.<sup>7</sup>

識別記号

F I

ターマコード (参考)

C 07 C 39/04

C 07 C 39/04

39/06

39/06

39/16

39/16

C 08 K 3/22

Z A B

C 08 K 3/22

Z A B

C 08 L 63/00

C 08 L 63/00

C

69/00

69/00

C 09 D 7/12

C 09 D 7/12

201/00

201/00